

OPRAVA VNITŘNÍHO A VNĚJŠÍHO PLÁSTĚ

Návrh postupu restaurátorských prací:

1. Vrchní profilové římsy ochozu

- *provedení kompletní fotodokumentace stavu
- *čištění a mytí (odstranění mechů a lišejníků)
- středotlakou vodou popřípadě párou
- *plošné očištění povrchu kamene se zbytky krusť
- *lokální konsolidaci poškozených míst
- *odstranění nevhodných správek a spár
- *dotmelení a profilace
- *oplechování olověným plechem
- *oprava spárování vhodným tmelem
- *barevné celková citlivá lazurní retuš
- *ošetření biocidním prostředkem
- *impregnace kamene hydrofobním prostředkem

2. Ostatní profilové římsy

- *provedení kompletní fotodokumentace stavu
- *čištění a mytí (odstranění mechů a lišejníků)
- středotlakou vodou popřípadě párou
- *plošné očištění povrchu kamene se zbytky krusť
- *lokální konsolidaci poškozených míst
- *odstranění nevhodných správek a spár
- *dotmelení a profilace
- *oprava spárování vhodným tmelem
- *barevné celková citlivá lazurní retuš
- *ošetření biocidním prostředkem
- *impregnace kamene hydrofobním prostředkem

3. Pískovcové kvádřové zdvo-plocha

- *provedení kompletní fotodokumentace stavu
- *čištění a mytí (odstranění mechů a lišejníků)
- středotlakou vodou popřípadě párou
- *plošné očištění povrchu kamene se zbytky krusť
- *lokální konsolidaci poškozených míst
- *odstranění nevhodných správek a spár
- *dotmelení chybějících částí zdiva
- *oprava spárování vhodným tmelem
- *barevné celková citlivá lazurní retuš
- *ošetření biocidním prostředkem
- *impregnace kamene hydrofobním prostředkem

- *odstranění betonových správek v místech ukotvení táhel
- *doplnění zdiva masivním prvkem z pískovce
- *oprava spárování vhodným tmelem
- *barevné celková citlivá lazurní retuš
- *impregnace kamene hydrofobním prostředkem

5. Soki

- *provedení kompletní fotodokumentace stavu
- *čištění a mytí (odstranění mechů a lišejníků)
- středotlakou vodou popřípadě párou
- *plošné očištění povrchu kamene se zbytky krusť
- *odsolení vč. zdiva do výšky 1,5 m
- *lokální konsolidaci poškozených míst
- *odstranění nevhodných správek a spár
- *dotmelení a profilace
- *oprava spárování vhodným tmelem

4. Betonové výplně zdiva

- *provedení kompletní fotodokumentace stavu
- *barevné celková citlivá lazurní retuš
- *ošetření biocidním prostředkem
- *impregnace kamene hydrofobním prostředkem

7. Kovové prvky

- *očistění
- *konzervace s antikorozi úpravou

6. Reliéf, písmo ve zdivu

- *provedení kompletní fotodokumentace stavu
- *čištění a mytí (odstranění mechů a lišejníků)
- středotlakou vodou popřípadě párou
- *dočištění povrchu mikropískováním
- *lokální konsolidaci poškozených míst
- *odstranění nevhodných správek a spár
- *dotmelení a profilace
- *oprava spárování vhodným tmelem
- *barevné celková citlivá lazurní retuš
- *impregnace kamene hydrofobním prostředkem

8. Cihelné prvky exteriéru

- *provedení kompletní fotodokumentace stavu
- *čištění a mytí (odstranění mechů a lišejníků)
- středotlakou vodou popřípadě párou
- *odstranění nevhodných správek a výkvětů
- *výměna a doplnění poškozených cihel vhodnou náhražkou cihel původních
- *oprava spárování
- *konsolidace
- *ošetření biocidním prostředkem
- *impregnace cihel hydrofobním prostředkem

9. Cihelné prvky interiéru

- *provedení kompletní fotodokumentace stavu

- *odstranění nevhodných správek a výkvětů
- *výměna a doplnění poškozených cihel vhodnou náhražkou cihel původních
- *oprava spárování
- *konsolidace
- *impregnace cihel hydrofobním prostředkem

10. Pískovcové prvky interiéru

- *očistění povrchu (záteky)
- *oprava nevhodného spárování

11. Nové vyzděné cihelné prvky

- *přezdění vhodným materiálem (pískovec, cihly dle původního vzhledu)

12. Restaurování hodin

- *bude upřesněno po restaurátorském průzkumu

